

MADERA Y DECK AL AGUA

Descripción:

El protector e impregnante Madera y deck al agua, es un producto formulado a partir de emulsión acrílica de última generación con baja absorción de agua de gran penetración con funguicidas e insecticidas de amplio espectro y pigmentos inorgánicos transparentes que generan un sistema de gran protección contra la radiación U.V. el medioambiente y una gran resistencia a la abrasión lo cual lo hace ideal para el tránsito por eso es el producto indicado también para la protección de las maderas de pisos y decks.

De rápido secado permite una veloz terminación y una rápida habilitación para su uso gran ventaja además de su bajo olor sobre el Madera al solvente. No ampolla, no se agrieta ni descascara y es muy fácil de aplicar.

Características:

El protector e impregnante Madera y deck al agua, genera un acabado satinado con micro porosidad que permite a la madera respirar.

Debido a sus características hidrofugantes, logra un balance óptimo de la humedad interna del sustrato (aprox. 12%), evitando efectos nocivos como la dilatación, rajado, arqueado de la madera, además, la unión del excelente poder impregnante con los agentes funguicidas e insecticidas genera una gran protección contra una amplia lista de insectos dañinos: (bicho taladro, polilla, termitas, etc.) y hongos.

El efecto sinergizado de todas las funciones antes nombradas, evita la putrefacción de la madera.

La leve tonalización lograda a partir de pigmentos de alta transparencia, tiene la función dual de realzar la belleza de la madera y generar una protección contra los rayos U.V.; extendiendo así la vida útil de la misma.

Aplicación:

Es un producto de muy fácil aplicación:

- La superficie debe estar libre de polvo y grasas.
- Eliminar manchas grises con sal de limón diluida en agua o algún limpiador del mercado para dicho defecto, dejar secar.
- Lijar la madera en sentido de las vetas.
- Agitar el contenido y aplicar el producto a pincel o rodillo, siguiendo la dirección de las vetas.
- El rendimiento depende de la absorción de la madera; 10 a 12 m² por litro p / mano.
- Para una protección optima, dar 3 (tres) manos de producto en interior y 3 (tres) manos en exterior. Si la superficie es de alto tránsito se recomiendan de 4 a 5 manos para una protección mayor, habilitar al tránsito 48 hs después de terminado.
- Dilución: 1^{era} Mano 1 a 1 en Vol. Con agua
2^{da} y 3^{era} 5 % en Vol. con agua como máximo.
Esperar entre mano y mano 3hs.
- Repintado: Si el Madera y deck al agua está en buen estado solamente cepillar, limpiar y secar. Si estuviera en mal estado, o pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pinturas, eliminar totalmente por medios mecánicos o usando removedor.
- Algas y Hongos: Eliminar cepillando con una mezcla de agua y lavandina 10:1 en volumen.

Características Técnicas:

1. Peso específico: (1.00 ± 0,02) kg./lt.
2. Viscosidad: (15 – 20)''Copa Ford N° 4 a 25°C.
3. Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.
4. CSV: (34 ± 2) %.
5. VOC: (55 ± 5)gr/lt

Colores: Caoba, Natural, Nogal, Transparente.

Presentación: 1lts, 4lts.

Datos de Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.