

QUIMTEX MAYA

Características:

El *QUIMTEX MAYA* es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros y paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Logrando un acabado símil piedra pues la belleza de este revestimiento esta basada en dejar al natural las cargas minerales conformadas por piedras de diferentes colores y un color de base que lo resalta.

Su fórmula está basada en polímeros acrílicos y cargas minerales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, buena elasticidad e impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:

La superficie a aplicar el *QUIMTEX MAYA* debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libres de grasitud.

Aplicación:

Dar una primera mano de CUARZO BASE color Cromax diluido entre un 5 a 10% en agua para homogeneizar la absorción y el color de la superficie aparte de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del revestimiento aplicado.

Superficies:

OBRA NUEVA:

- Nivelar la superficie:
 - ❖ Desnivel menor a 3mm: BASE COAT o QBNS según método.
 - ❖ Desniveles de 3 a 10mm: BASE COAT o QBNS según método.
 - ❖ Grueso bien fratazado.
- Aplicar:
 1. Aplicar el CUARZO BASE según indicación.
 2. Aplicar una 1° mano con llana metálica (ángulo de 30°), con producto directamente del envase, extendiendo el QUIMTEX MAYA por toda la superficie, dejando un espesor de película de aproximadamente 1 mm; planchar la superficie con la llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares. Si existen imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas ó revestimientos viejos de no más de 2 mm de espesor, es posible que se requiera una mano adicional de producto. Dejar secar 24hs y realizar la aplicación de la 2° mano siguiendo el procedimiento detallado anteriormente.

OBRA EN RESTAURACION:

- Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
- Sí existiesen microfisuras el CUARZO BASE las absorberá.
- ❖ **Fisuras de hasta 1mm:** Abrirlas con espátula y rellenarlas con SELLADOR QUIMSEL.
- ❖ **Fisuras mayores a 1mm:** Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
- Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE según indicación.
- Nivelar:
- ❖ **Desnivel entre 1 a 3mm:** Aplicar BASE COAT o QBNS según método.
- ❖ **Desnivel superior a 3mm y paños grandes:** Aplicar BASE COAT o QBNS según método. Aplicar con llana o espátula.
- Aplicar:
 1. Aplicar el CUARZO BASE según indicación.
 2. Aplicar una 1° mano con llana metálica (ángulo de 30°), con producto directamente del envase, extendiendo el QUIMTEX MAYA por toda la superficie, dejando un espesor de película de aproximadamente 1 mm; planchar la superficie con la llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares. Si existen imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas ó revestimientos viejos de no más de 2 mm de espesor, es posible que se requiera una mano adicional de producto. Dejar secar 24hs y realizar la aplicación de la 2°mano siguiendo el procedimiento detallado anteriormente.

Recomendación: Para mejorar la resistencia y limpieza se puede aplicar Laca al agua LLANA en dos manos diluidas al 10% como máximo.

Precauciones:

- Tener en cuenta pronósticos de lluvia para evitar el lavado de la superficie por falta de secado.
- Evitar la aplicación del revestimiento con altas temperaturas y sol pleno para que no ocurra un rápido secado y no se pueda lograr la textura deseada, ocurriendo un desgranado del material.
- Las condiciones ambientales deben estar entre 5°C y 35°C y una HRA menor 85%.

Características Técnicas:

1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.

Rendimiento:

Fino: 2 a 2.2 kg / m² terminación en dos manos

Presentación:

En envases de 5.4 27 y 270 kgs.

Colores:

Disponibilidad en 5 colores básicos. Patagonia, Tronador, Iguazú, Aluminé, Lacar. Y Sistema tintométrico Maya.

Texturas:

- Fino.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las